

# Kvalitetsinformation och toleranser

MADE IN SWEDEN

## KVALITETSINFORMATION

Vår Furu limfog tillverkas i två olika kvalitetsnivåer för olika användningsområden. Mest förekommande är som ett möbelämne och hobbyskivor. Naturligtvis kan vi också anpassa nivån helt efter kundens specifika krav.

Oavsett kvalité är skivorna mönsterlagda med stor omsorg, limmade med ett miljöanpassat PVAc-lim, putsade på båda sidor i tre steg med slut korn 120. Precisionskapande i dubbeltappar i vinkel vid behov. Råvaran är alltid FSC certifierad i Skandinavisk kvalité och all limfog produceras i helstav, vi fingerskarvar inte. Vid produktion av skivor i 1220mms bredd är det accepterat med ca 5mms ändtagg (någon lamell kan vara kortare vid kapsnittet).

### A/B Möbelkvalité

A-sidan innehåller alla former av friska kvistar i obegränsat antal. Fastsittande svarta kvistar med en max diameter av ca 10-15 mm.

Märgprickar och mindre mängd fastsittande märg är tillåten, max ca 100-150 mm. Väl avvägs mönsterbild. B-sidan är av lägre kvalité.

Fuktkvot

Furu 8-10% (+/-2%) Gran 12% (+/-2%)

### B/C Hobbykvalité

A-sidan innehåller alla former av friska kvistar i obegränsat antal. Fastsittande svarta kvistar, max diameter av ca 15-30 mm. Fast märg, max längd ca 300 mm kan förekomma. Kvist och kådlåps reparationer kan erfordras. Väl avvägd mönsterbild. B-sidan är av lägre kvalité.

Fuktkvot

Furu 10-11% (+/-2%)

Gran 12% (+/-2%)

### B-fog

Alla former av kvalitets fel.



## TOLERANSER

### Råskiva T1 (ojusterad, untrimmed)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tjocklek        | +/- 0,4 mm                                    |
| Längd           | +/- 20 mm                                     |
| Bredd           | +4/-2 mm                                      |
| Rätvinkel 1*1 m | ej relevant                                   |
| Justering       | ingen justering nödvändig, kan dock förekomma |

### Bearb format T2

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tjocklek        | +/- 0,4 mm                                       |
| Längd           | +2/-1 mm   |
| Bredd           | +/-2 mm  |
| Rätvinkel 1*1 m | +/- 3mm  |
| Justering       | sågade och/eller hyvlade kanter i producents val |

### Exaktformat T3

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tjocklek        | +/- 0,2 mm         |
| Längd           | +/- 0,5 mm         |
| Bredd           | +/- 0,5 mm         |
| Rätvinkel 1*1 m | +/- 1,5mm          |
| Justering       | hyvlade långkanter |

### Fuktkvoter KD/MC

|          |                |
|----------|----------------|
| Furu A/B | 8-10% (+/-2%)  |
| Furu B/C | 10-11% (+/-2%) |
| Gran     | 12% (+/-2%)    |